

NAZWA PRODUKTU

RENO COLOR

OPIS PRODUKTU

Jeger Reno Color to wysokoodporna, zmywalna farba do renowacji i dekoracji: mebli, płyt drewnianych, surowego drewna, a także powierzchni pokrytych farbami lub lakierami.

ZASTOSOWANIE

Dekorowanie mebli, płyt drewnianych, surowego drewna wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Może być stosowana na powierzchnie uprzednio malowane.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną powłokę poprzednich farb usunąć. Ubytki powierzchni wypełnić odpowiednią masą szpachlową i zeszlifuj. Powierzchnie uprzednio malowane przeszlifuj i oczyść z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność farby np. kurz, tłuste plamy, rdza, grzyby i pleśnie. Powierzchnie bejcowane, woskowane oraz olejowane należy oczyścić do surowego drewna

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj farby z innymi farbami.
- ✓ Możliwość pojawienia się wypływu kolorantów na powierzchni farby jest naturalną cechą produktu.
- ✓ W przypadku stosowania kilku opakowań z różnych partii produkcyjnych należy je wymieszać w większym opakowaniu, aby zapobiec różnic w odcieniach koloru.

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel

Nakładaj wałkiem (mikrofibra lub flok) lub pędzlem. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Kolejną warstwę nakładaj po około 2 godzinach. W przypadku stosowania opakowań z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je w większym opakowaniu, aby zapobiec różnicy w odcieniu koloru. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

Wykończenie: W celu otrzymania powierzchni błyszczącej i jeszcze bardziej odpornej na uderzenia, zarysowania oraz plamy zastosuj wyjątkowo odporny Jeger Lakier Wysoki Połysk.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 15.11.2023

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, produkt schnie ok. 2 godzin. Kolejną warstwę nakładaj po około 4 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/i/FW: Wartość graniczna UE: 140 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,1-1,25
Ilość warstw	1-2
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

do 10m²/l. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości aplikacji, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,125l; 0,5l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera N-(3-trimetoksilylo)propylo)etylenodiaminę; tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis- (hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazolo-2,5 (1H,3H)-dion; 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; masę poreakcyjną 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 15.11.2023

alergiczej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/i/FW) w opakowaniu 140g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5g/l LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 15.11.2023