

NAZWA PRODUKTU

Farba do renowacji armatury sanitarnej (1K)

OPIS PRODUKTU

Jeger Farba do renowacji - armatura sanitarna (1K) to produkt o innowacyjnym rozwiązaniu, które zapewnia łatwe i szybkie odnowienie powierzchni narażonych na ciągły kontakt z wodą (umywalki, wanny, brodziki itp.) zapewnia dobrą przyczepność do wymagających powierzchni wykonanych z porcelany, emalii, ceramiki, żywicy, plastiku lub akrylu. Powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, trwałością, wodoodpornością, odpornością na czynniki chemiczne i mechaniczne. Pomalowana powierzchnia jest odporna na plamy i zabrudzenia. Może być zmywana przy użyciu detergentów, nie traci połysku.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do odnowienia armatury sanitarnej takich jak umywalki, wanny, brodziki itp. wykonanej z porcelany, emalii, ceramiki, żywicy, plastiku lub akrylu. Nadaje się do śliskich powierzchni narażonych na ciągły kontakt z wodą.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Powierzchnie dokładnie oczyścić, umyć i odtłuścić np. acetonem.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj farby z innymi farbami.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.
- ✓ **Produkt nieużywany należy trzymać szczelnie zamknięty.** Dostęp powietrza może spowodować utwardzenie produktu w opakowaniu.
- ✓ Możliwość pojawienia się wypływu na powierzchni farby lub niewielkiego osadu na dnie opakowania jest naturalną cechą produktu. Produkt należy dokładnie wymieszać ręcznie.

APLIKACJA

Metody: wałek

Na odpowiednio przygotowane podłoże nałóż pierwszą warstwę farby wałkiem załączonym w zestawie. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%. Produkt rozprowadzaj równomiernie w różnych kierunkach (na krzyż), pokrywając całą powierzchnię bardzo cienką warstwą, ostatnie pociągnięcie wykonuj w tym samym kierunku. Unikaj powstawania zacieków. Nałożenie zbyt grubej warstwy może spowodować popękanie powłoki. Pozostaw do wyschnięcia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu na minimum 12

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 21.08.2023

godzin. Drugą warstwę nakładaj w ten sam sposób jak warstwę pierwszą. Pozostaw do wyschnięcia na minimum 24 godziny.

W przypadku stosowania taśm zabezpieczających należy je usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania każdej warstwy.

Na czas malowania wanny, brodzika lub umywalki należy zabezpieczyć odpływ.

Należy pamiętać, że po wyschnięciu produktu jego usunięcie może okazać się niemożliwe.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas utwardzenia się powłoki zależy od wilgotności powietrza. W przypadku niskiej wilgotności czas tworzenia powłoki może ulec wydłużeniu. Kolejne warstwy należy nakładać po minimum 12 godzinach. Pomalowaną powierzchnię można użytkować po minimum 24h od aplikacji ostatniej warstwy.

Pełne właściwości produkt uzyskuje po 3 tygodniach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Niniejszy produkt zawiera mniej niż 60 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,05 ± 2%
Stopień połysku według PN-EN 13300	Połysek
Ilość warstw *w zależności od koloru	2-3
Produkt dostępny w kolorze	Biały, szary, czarny

WYDAJNOŚĆ

do 12m²/L przy jednokrotnym malowaniu.

Wydajność produktu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy

DATA WAŻNOŚCI

24 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,5L

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 21.08.2023

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałością produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo: Chronić przed dziećmi. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Produkt zawiera: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamina. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Unikać wdychania mgły, par, rozpylonej cieczy. Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Kolejną Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/i/FS) w opakowaniu 500g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 60g/l LZO

UFI: WS00-H047-T003-SE71



UWAGA



Niebezpieczeństwo

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 21.08.2023