

PRODUKT: Jeger Farba Żaroodporna 400ml
**FARBA W SPRAYU DO STOSOWANIA W WYSOKICH
TEMPERATURACH**

WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA: Specjalna farba silikonowa odporna na wysokie temperatury. Odpowiednia do układów wydechowych, kolektorów, chłodnic samochodowych, chłodnic domowych, przewodów kominowych, grzejników i pieców. Farba jest odporna na temperaturę do 600°C, przy szczytowych wartościach wynoszących 800°C. Metoda stosowania: farba musi być pasywowana przez co najmniej 2 dni, trzeciego dnia obiekt należy stopniowo doprowadzać do temperatury 300° w celu ostatecznego ustabilizowania farby; po tej operacji obiekt może być wypalany do żądanej temperatury, w piecach lub poprzez indukcję ciepła. UWAGA: Produkt w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) jest półbłyszczący (w przypadku kolorów kryjących). Aby uzyskać określoną nieprzezroczystość koloru, produkt należy zawsze doprowadzić do temperatury roboczej, jak opisano powyżej. Puszka 400 ml wystarcza na pokrycie 1,5 - 2 m² powierzchni, w zależności od koloru farby.

SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:

Puszka 15 bar powlekana folią	400 ml
Zawartość netto	Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem
Wygląd	Różne
Kolor	Typowy dla rozpuszczalnika
Zapach	0,75 – 0,80 g/ml
Gęstość w 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 20°C	8,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	poniżej 0°C
Temperatura zapłonu	od 10,8" do 11"
Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4	od 16,8% do 21%
Pozostała sucha puszka	od 0 do 2 mikronów
Ziarnistość według grindometru	od 8 do 85 w skali potysku
Potysk	11 mikronów
Grubość 1 warstwy	30 mikronów
Grubość 3 warstw	600°C z pikami 800°C
Odporność termiczna	
Czas schnięcia:	10 minut
Pyłoszczelność	20 minut
Suchość na dotyk	24 godziny
Całkowita suchość	
Możliwość zamalowania w dowolnym momencie	
Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi	
Wzornik koloru	

OZNAKOWANIE:



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.

DYR. 2004/42/WE: VOC Wykończenia specjalne Maksymalna wartość dopuszczalna 840 g/l Maksymalna rzeczywista zawartość 640 g/l