

NAZWA PRODUKTU

LAKIER POLIURETANOWY DO MEBLI I DREWNA SATYNOWY

OPIS PRODUKTU

Bezbarwny lakier poliuretanowy do mebli i drewna, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałą powłokę odporną na zarysowania i ścieranie, zapewniając długotrwałą ochronę. Produkt jest łatwy w aplikacji, szybko schnie i nie pozostawia smug. Dzięki swojej formule podkreśla naturalne piękno drewna, nadając mu elegancji wygląd.

ZASTOSOWANIE

Lakier przeznaczony jest do ochrony powierzchni drewnianych, zapewnia dekoracyjny wygląd powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb i lakierów usuń. Ubytki powierzchni wypełnij, powierzchnię wyrównaj, przeszlifuj, odpyl i odtłuść. Nowe powierzchnie drewniane delikatnie przeszlifuj i odpyl.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj produktu z innymi.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.
- ✓ W przypadku stosowania kilku opakowań z różnych szarż produkcyjnych należy je wymieszać w większym opakowaniu, aby zapobiec różnic w połysku.

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel

Produkt nakładaj pędzlem lub wałkiem na całkowicie wyschniętą powierzchnię. Dokładnie rozprowadź równomierną warstwę, unikając powstawania zgrubień i zacieków. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na około 2 godziny. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

Uwaga: Aby sprawdzić wzajemną tolerancję lakieru i zabezpieczanego podłoża, należy wykonać malowanie próbne na niewielkiej powierzchni. Zaleca się ostrożne używanie zabezpieczonego blatu przez pierwsze 10 dni.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 01.04.2025

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier suchy w dotyku po ok. 2 godzinie. Kolejne warstwy należy nakładać po około 2 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/E/FW: Wartość graniczna UE: 130 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera mniej niż 10 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,05± 2%
Stopień połysku PNC 81914:2002	satynowy
Ilość warstw	2
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

Do ±6 m² z opakowania 0,5l (±12m²/L) przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,5l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 01.04.2025

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazo-2,5 (1H,3H)-dion; mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 10g/l LZO. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 01.04.2025