

NAZWA PRODUKTU

Jeger Lakier Satynowy

OPIS PRODUKTU

Jeger Lakier Satynowy tworzy bezbarwną powłokę ochronną do efektów dekoracyjnych. Chroni farby i efekty dekoracyjne przed zabrudzeniami i działaniem wody. Tworzy satynową powłokę odporną na mycie.

ZASTOSOWANIE

Lakier przeznaczony jest do zastosowania jako powłoka ochronna do efektów dekoracyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność lakieru np. kurz, tłuste plamy, rdza, grzyby i pleśnie.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj produktu z innymi.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.
- ✓ W przypadku stosowania kilku opakowań z różnych szarż produkcyjnych należy je wymieszać w większym opakowaniu, aby zapobiec różnic w połysku.

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel

Nakładaj wałkiem z krótkim włosiem. Lakier aplikuj nieregularnie rozprowadzając we wszystkie strony, unikaj ruchów pionowych i poziomych. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na około 24h. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

Uwaga: Lakier może nieznacznie przyciemnić zabezpieczaną powierzchnię. Przed pomalowaniem całości zaleca się wypróbować lakier na mało widocznym fragmencie dekorowanej powierzchni.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier suchy w dotyku po ok. 2 godzinach. Kolejne warstwy należy nakładać po około 4 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 23.05.2024

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Wartość graniczna UE: LZO (kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 45g/l LZO.
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,01± 2%
Stopień połysku PNC 81914:2002	Satyna
Ilość warstw	1-2
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

do 12m²/ na warstwę, wydajność z opakowania 1,0l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

1,0l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dion, 1,2-benzoizotiazolin-3-on oraz mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 23.05.2024

odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 45g/l LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 23.05.2024