

NAZWA PRODUKTU

EMALIA POLIURETANOWA

OPIS PRODUKTU

Emalia poliuretanowa tworzy elastyczną, półmatową powłokę o bardzo dobrej odporności i przyczepności do większości materiałów. Bardzo dobra rozlewność zapewnia gładką powierzchnię i eleganckie wykończenie. Produkt trwały, odporny na plamy i zabrudzenia. Chroni powierzchnie przed działaniem wody. Na zewnątrz i do wewnątrz.

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-ochronne malowanie powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb usunąć. Ubytki powierzchni wypełnić. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność produktu np. tłuste plamy i rdza. W przypadku obecności grzybów i pleśni usunąć stosując odpowiedni preparat.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj emalii z innymi produktami.
- ✓ Możliwość pojawienia się wypływu kolorantów na powierzchni farby jest naturalną cechą produktu.
- ✓ W przypadku stosowania kilku opakowań z różnych partii produkcyjnych należy je wymieszać w większym opakowaniu, aby zapobiec różnicy w odcieniach koloru.
- ✓ W razie konieczności dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą w ilości max. do 2%

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel, natrysk

Na odpowiednio przygotowane podłoże nakładać dwie warstwy emalii pędzlem lub wałkiem. Możliwa aplikacja natryskiem (w razie konieczności można rozcieńczyć farbę dodając max. 2% wody). Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%. Kolejną warstwę nakładaj po minimum 2 godzinach. W przypadku stosowania opakowań z różnych partii produkcyjnych wymieszaj je w większym opakowaniu, aby zapobiec różnicy w odcieniu koloru. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

Uwaga: Zaleca się ostrożne użytkowanie przez pierwsze 10 dni.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 02.04.2025

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, emalia sucha w dotyku po ok. 30 minutach. Kolejne warstwy należy nakładać po około 2 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/d/FW: Wartość graniczna UE: LZO (kat. A/d/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5g/l LZO.
Produkt dostępny w bazach do systemu kolorowania	Baza A i baza C
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,00-1,24
Stopień połysku PNC 81914:2002	Półmat
Oporność na szorowanie na mokro - według PN-EN 13300	Klasa 1
Oporność na szorowanie - według PNC 81914:2002	Rodzaj I
Ilość warstw *w zależności od koloru	2
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

Do ±6m² z opakowania 0,5L (12m²/L) przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,5L, 2L

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 02.04.2025

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałością produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazolo-2,5 (1H,3H)-dion; mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/d/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 5g/l LZO. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 02.04.2025