

NAZWA PRODUKTU

Millennium All in One - gładź szpachlowa

OPIS PRODUKTU

Millennium All in One - gładź szpachlowa przeznaczona do miejscowego lub całościowego nakładania na ściany i sufity o grubości 0-3mm na jedną warstwę. Produkt charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, jest łatwy do szlifowania, prosty w obróbce oraz doskonale się rozprowadza co umożliwia uzyskanie wyjątkowo gładkich powierzchni. Można go aplikować ręcznie, a także maszynowo. Przeznaczony do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych podłożach np. tynki, beton, płyty gipsowo-kartonowe i płyty cementowo-włóknowe.

ZASTOSOWANIE

Gładź przeznaczona jest do wykończeń powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Produkt nadaje się do tworzenia nowych powierzchni tynków oraz do napraw i renowacji starych tynków. Może być stosowany zarówno przy aplikacjach miejscowych, jak i na całej powierzchni, na podłożach takich jak: tynki, beton, płyty gipsowo-kartonowe, betony komórkowe, mury murowe, cegły, płyty cementowo-włóknowe, kleje budowlane oraz inne chłonne podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i odkurzone, wolne od tłuszczu, soli oraz zanieczyszczeń biologicznych np. pleśń i glony. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb, farby klejowe oraz wapienne usuń. Produkt nie nadaje się do stosowania na wilgotnych podłożach. Dla zwiększenia przyczepności, wzmocnienia podłoża i ujednolicenie chłonności powierzchni, zaleca się stosowanie gruntu głęboko-penetrującego.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj.
- ✓ Nie mieszaj z innymi produktami.
- ✓ W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając 5% wody

APLIKACJA

Metody: wałek lub pędzel

Nakładaj ręcznie lub maszynowo (minimalna średnica dyszy wynosi 0,035") w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Przy jednej warstwie nie nakładaj grubszej warstwy niż 3mm. Nałożoną gładź wyrównuj za pomocą pacy. Dla idealnego wyrównania powierzchni nałóż co najmniej dwie warstwy, każdą następną nakładaj po

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025

całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Po zakończeniu prac narzędzia umyj ciepłą wodą.

PARAMETRY TECHNICZNE

Kolor	Biały
Ilość warstw	minimum 2
Grubość warstwy	do 3mm
Paroprzepuszczalność:	Wysoka, klasa V1
Rozpuszczalnik	Woda
Adhezja	≥ 0.3 MPa
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Zawartość substancji niebezpiecznych	Nie zawiera

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, produkt suchy po 12-24 godzinach, kolejną warstwę nakładaj po upływie tego czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

WYDAJNOŚĆ

do 1-3 kg/m²,

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości aplikacji, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

25kg

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera masę poreaakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Karta charakterystyki, instrukcje i szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktu dostępne na stronie: jeger.pl/info

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.06.2025