

**PRODUKT: Jeger Podkład Antykorozyjny 400ml
FARBA ANTYKOROZYJNA W SPRAYU**

WŁAŚCIWOŚCI I OBSZARY UŻYTKOWANIA: Zapewnia trwałą ochronę powierzchni metalowych przed rdzą. Może być pokrywana oryginalną farbą, ale dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. Dzięki zawartości żywic akrylowych nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, gwarantując odporność na czynniki atmosferyczne.

SPECYFIKACJE DOSTARCZANEGO PRODUKTU:

Puszka 15 bar powlekana folią	
Zawartość netto	400 ml
Wygląd	Puszka zawierająca ciecz pod ciśnieniem
Kolor	Różne
Zapach	Typowy dla rozpuszczalnika
Gęstość w 20°C	0,75 – 0,80 g/ml
Ciśnienie w 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Temperatura zapłonu	poniżej 0°C
Lepkość wg pomiaru kubkiem Forda nr 4	od 11,4"
Pozostała sucha puszka	21,50%
Ziarnistość według grindometru	od 0 do 2 mikronów
Połysk	od 25 do 30 w skali połysku
Grubość 1 warstwy	13 mikronów
Grubość 3 warstw	35 mikronów
Odporność termiczna	100 – 120°C
Czas schnięcia:	
Pyłoszczelność	10 minut
Suchość na dotyk	20 minut
Całkowita suchość	24 godziny
Możliwość zamalowania w dowolnym momencie	
Opatentowane zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi	
Wzornik koloru	

OZNAKOWANIE:



Informacje te, mimo że uważane są za wiarygodne, mają jedynie charakter wskazówek. Ich wykorzystanie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności naszej firmy, w tym z tytułu naruszenia jakichkolwiek patentów lub licencji. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do określonego zastosowania.

DYR. 2004/42/WE: VOC Wykończenia specjalne Maksymalna wartość dopuszczalna 840 g/l Maksymalna rzeczywista zawartość 640 g/l