

NAZWA PRODUKTU

Tablica do flamastrów suchościernalnych – lakier

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy lakier bezbarwny pozwalający uzyskać powierzchnię do pisania flamastrami suchościernalnymi.

ZASTOSOWANIE

Lakier przeznaczony jest do zastosowania jako warstwa wierzchnia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe, najlepiej idealnie gładkie. Uszkodzoną (np. łuszczącą i spękaną) powłokę poprzednich farb, farby klejowe oraz wapienne usuń. Nałóż jedną lub dwie warstwy **Podkładu Jeger Tablica do flamastrów suchościernalnych**, pozostaw do wyschnięcia do około 2-2h.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj produktu z innymi.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.

APLIKACJA

Metody: wałek

Produkt nakładaj wałkiem gąbkowym do lakierów (gąbka o wysokiej gęstości) na całkowicie wyschniętą powierzchnię. Dokładnie rozprowadź równomierną warstwę, unikając powstawania zgrubień i zacieków. Nakładaj w temp. od +8oC do +25oC, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na około 12 godzin. Jedna pełna powłoka lakieru jest zwykle wystarczająca dla uzyskania dobrego efektu, jednak w razie potrzeby, po upływie 12h możesz nałożyć drugą warstwę. Taśmę malarską zaleca się usunąć niezwłocznie po pomalowaniu.

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier suchy ok. 10 godzinie. Kolejne warstwy należy nakładać po około 12 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Ważne: Powierzchnia nadaje się do pisania flamastrami po całkowitym utwardzeniu, czyli po 24h.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.08.2022

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/i/FR: Wartość graniczna UE: 500 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera mniej niż 60 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,00± 2%
Ilość warstw	1-2

WYDAJNOŚĆ

do 4m² z 400ml przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,4l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera 3-(trimetoksylilo)propyloamina. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej: zawiera dilaurynian dibutylocyny. Stosować środki ochrony osobistej: rękawice

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.08.2022

ochronne, odzież ochronną. W przypadku kontaktu ze skórą należy umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je usunąć. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/i/FR) w opakowaniu 500g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 60g/L LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 17.08.2022