

NAZWA PRODUKTU

ŻYWICA DO RENOWACJI

OPIS PRODUKTU

Jeger Żywica do renowacji to bezbarwna żywica ochronna, którą można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. kamień, cegła, ceramika, drewno, beton itp.. Tworzy lekko błyszczącą, satynową powłokę, trwale ożywia chronione powierzchnie. Zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami i działaniem wody oraz zapobiega porastaniu glonami, porostami i grzybami. Powłoka odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE

Żywica przeznaczona zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz np. na kamień, cegła, ceramika, drewno, beton itp.. Tworzy lekko błyszczącą, satynową powłokę, trwale ożywia chronione powierzchnie. Zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami i działaniem wody oraz zapobiega porastaniu glonami, porostami i grzybami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i trwałe. Powierzchnie uprzednio malowane oczyścić z zanieczyszczeń ograniczających przyczepność lakieru np. kurz, tłuste plamy, rdza, grzyby i pleśnie.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

- ✓ Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
- ✓ Nie mieszaj produktu z innymi.
- ✓ Nie rozcieńczaj wodą.

APLIKACJA

Metody: wałek, pędzel

Nakładaj wałkiem lub pędzlem. Żywicę aplikuj nieregularnie rozprowadzając we wszystkie strony, unikaj ruchów pionowych i poziomych. Nakładaj w temp. od +8°C do +25°C, przy wilgotności względnej max. 82%, unikaj przeciągów. Pozostaw do wyschnięcia na około 6h. Drugą warstwę nakładaj w taki sam sposób. Pozostaw do wyschnięcia na 24h. Po zakończeniu malowania narzędzia malarskie umyj ciepłą wodą.

Uwaga: Produkt nieznacznie zmienia odcień odnawianej powierzchni. Przed pomalowaniem całości zaleca się wypróbować lakier na mało widocznym fragmencie dekorowanej powierzchni. Produkt przeznaczony do powierzchni pionowych.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 24.11.2023

CZAS SCHNIĘCIA

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier suchy w dotyku po ok. 2 godzinie. Kolejne warstwy należy nakładać po około 6 godzinach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lotne Związki Organiczne (LZO) w pojemniku Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria A/e/FW: Wartość graniczna UE: 130 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera mniej niż 45 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C [g/cm ³]	1,02± 2%
Stopień połysku PNC 81914:2002	satynowy
Ilość warstw	1-2
Rozpuszczalnik	Woda

WYDAJNOŚĆ

do 12m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od takich czynników jak: rodzaj, chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

DATA WAŻNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIE

0,5l; 2,0l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania oraz opakowania z pozostałościami produktu, który nie będzie już wykorzystywany należy wyrzucić do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 24.11.2023

Chronić przed dziećmi. Produkt zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]-imidazolo-2,5 (1H,3H)-dion; mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol-2(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania rozpylonej cieczy lub mgły. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować środki ochrony osobistej. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Limit zawartości LZO (kat. A/e/FW) w opakowaniu 130g/L (2010). Niniejszy produkt zawiera mniej niż 45g/l LZO.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są wyczerpujące, opierają się na badaniach laboratoryjnych, naszej wiedzy i doświadczeniu praktycznym. Mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, ze względu na brak możliwości kontrolowania warunków aplikacji. **Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001.** Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia

Data aktualizacji: 24.11.2023